

／ すぐに作れる！ ／

アイロン転写のかんたん手順

【ご用意いただくもの】



アイロン



新聞紙15枚程度



ハサミかカッターナイフ



セロハンテープ

【納品物】

- ・アイロンシート
- ・リケイ紙(あて紙)
- ・説明書
- ・転写見本



準備作業

- 1 家庭用アイロンを中温度(120℃目安)に設定してください。
※スチームは使用しないでください。




- 2 シート周りをそのままプレスすると糊ゴミがつくため、シートの四隅を0.5cm程ハサミで切ってください。



転写作業

- 1 硬い板などの平らな所に新聞紙を15枚程度敷いて作業をします。



- 2 転写する生地に糊面が当たるようにシートを置き、その上にリケイ紙を置いてプレスしてください。



- 3 上から圧力をかけるように1ヶ所につき5秒~7秒程度強く押さえながらプレスしてください。
※スチームは使用しないでください。



- 4 角や先が細いデザインは特に入念に圧力をかけてください。



- 5 全体に圧力をかけたら、完全に熱が冷めるまで30分程度放置します。冷めたらシートを剥がします。



- 6 デザインの隙間に半透明の糊跡が残ることがあります。セロテープで剥がしてください。



- 7 堅牢度をあげるためにリケイ紙を置いて再度全体に圧力をかけるようにアイロンします。



- 8 ゆっくりはがしていただき、完成です。



アフターケア

堅牢度は高ランクですが、洗濯時は裏返しにしてネット着用をすることで、より長持ちします。



洗濯後、印刷面のシワが気になる場合は、必ずリケイ紙を置いてアイロンをかけてください。

